
EUROPLAN White 928

Vlastnosti:

- rychleschnoucí
- pro použití pod kolečkovou zídli
- použití pro podlahové vytápění
- no ettringate formation on calcium sulphate screeds
- vyrovnávací směs do 10 mm
- nutno použít ozubenou sterku
- samonivelacní
- vysoce odolné proti vlhkosti disperzních lepidel
- neobsahuje chrom
- vnitřní použití

Vyrovnávací hmota pro:

- podlahy a schody
- litý asfalt
- plnění a hlazení sádkartonu a silikátové desky
- velkoplošné vyrovnání

Technické údaje:

| | |
|----------------------------|--|
| Barva: | bílá |
| Spotřeba | cca. 1,4 kg/m ² /mm |
| Množství vody ke smíchání: | 25 kg 928 Forbo Europlan White v 6.0 l vody |
| Teplota pro zpracování: | min. 15 °C (teplota podlahy a vzduchu) |
| Čas ke zpracování: | cca. 30 min.* |
| Čas tuhnutí: | 3mm = 24 hod |
| Spotřebovat do: | 6 měsíců |
| Skladovací teplota: | v chladu a suchu 5-25 °C |
| Odolnost proti mrazu: | ano |

GISCODE ZP 1,

* Výše uvedená data byla provedena v laboratorii a jsou orientační

Podklad:

Podklad musí splňovat normu VOB/DIN 18365 a 18202
Musí mít dobrou pevnost v tahu, suchý, bez prasklin, bez prachu, plochý.
Na savy podklad se doporučuje nanést základní nátěr, v případě potřeby 2x.
Při použití s podlahovým topením musí být provedeno měření zbytkové vlhkosti dle DIN4725/4.

Navod k pouziti: Nalijte obsah do 6 l ciste a studene vody, dukladne michejte alespon 3 minuty.
sNepouzivejte zadne umele zbusoby suseni. Po aplikaci a zaschnuti je nutno zbrousit.

Poznamka: Michani provadime v cistem kbeliku. Recyklujte pouze zcela prazdne pytle

Baleni: 25 kg pytel, 42 pytlu/paleta

Specialni poznamka: Informace v tomto dokumentu jsou zalozena na zkusenostech z laboratoru a prakticke prace.